

MM 3

LB-KNAUF Falazóhabarcs HF-30

Előnyök:

- Gazdaságos
- Magas szilárdságú
- Kiváló, ellenőrzött, egyenletes minőség
- Kényelmes és praktikus felhasználás

Szabvány: MSZ EN 998-2

Kötőanyag: cement, mészhidrát



Cikkszám:
414011

HABARCSTÍPUS:

Az MM 3 falazóhabarcs gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az MM 3 falazóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglá, betonblokk, gázbeton, stb) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használhatjuk.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az MM 3 felhordását megelőző műveletek:

Az MM 3 falazóhabarcs felhasználásánál a fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Az MM 3 feldolgozása:

Az MM 3 falazóhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), kézi keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása kézzel, hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 10-15 mm. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait. Ha a falazóelem gyártó másként nem rendelkezik, akkor egyaránt töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat.

Fontos tudnivalók!

A habarcsot kötési idő alatt fagy nem érheti!
Hideg időben ne használjunk fagyáspont csökkentő adalékot!
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 2 mm

Nyomószilárdság : >3 N/mm²
Hajlítószilárdság: >1 N/mm²

Rétegvastagság: 10-15 mm

Keverővíz: 6 l/zsák
Keverési idő: min. 3 perc

Bedolgozási idő: kb. 3 óra

Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg/ 1 liter habarcs

Csomagolás:
40 kg-os zsákokban
1,2 tonna EUR raklapon,
zsugorfóliázva,
ill. silóban ömlesztve

Raktározás:
Száras, fedett helyen, bontatlan
eredeti csomagolásban
max. 12 hónapig.

MM 3 BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: 3-10 perc

Bedolgozhatósági idő*

kb. 3 óra

*a bekeveréstől számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)