



GRUNDPLUS

DISZPERZIÓS NEDVSZÍVÁSKIEGYENLÍTŐ
ÉS TAPADÁSFOKOZÓ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854425

Tulajdonságok:

- az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható
- kül- és beltéri felhasználásra
- cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható

Előnyök:

- Könnyen feldolgozható
- A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
- Oldószermentes



Gyárilag előkevert, diszperziós bázisú nedvszívás kiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó. Nedvszívó aljzatokra történő felhordás után kikötve rugalmas, tömör réteget képez, ezért alkalmas a legtöbb befejező réteg fogadására.

Alkalmazások:

Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt.



MŰSZAKI ADATOK:

folyadék színe:	fehér
járható/átvonható:	kb. 2 óra
anyagszükséglet:	1 rétegben 0,1-0,3 kg/m ² (az alapfelület érdességének és nedvszívásának függvényében)
hígítása (alapozó:víz):	<ul style="list-style-type: none">• Gipsz kötésű aljzatok esetén 2:1;• Cement kötésű aljzatok esetén 1:1, vagy 1:2 arányban a felület nedvszívásától függően, valamint 2:1 arányban gipsz kötésű aljzatkiegyenlítő alkalmazása esetén;• Vakolatok és egyéb normál nedvszívású felületek esetén 1:2 arányban.• Erősen nedvszívó felületeket kétszer alapozzuk 1:3 arányban hígítva.
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	5 l-es kanna
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	műanyag diszperzió
cikkszám:	K00819281

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a GrundPlus felhordását megelőző műveletek:

A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot át kell keverni.

A termék kézi vagy gépi feldolgozhatóságú. Felhordása +5C feletti és +25C alatti hőmérsékleten ajánlott. A pontos anyagszükséglet és hígítás próbafelhordással állapítható meg. A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

A teljesen megtisztított csomagolás (kanna) újrahasznosítható.

Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset, szórópisztoly

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.

A felületet az alapozó száradásáig (kb. 2 óra) védjük a nedvességtől.

Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Hidegburkolás rendszer (Ceramic System) termékei

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

CERAMIC
system