



DECOROL

LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT - GRANULÁTUM

Cikkszám: K008295xx

Tulajdonságok:

- Lábazati zónában illetve külső és belső felületek díszítésére alkalmazható
- Víztaszító
- Időjárásnak ellenálló
- 60 féle színben elérhető

Előnyök:

- A kötőanyag és a színező kavics külön kiserelésben kapható, ezáltal a 60 ajánlott színvariáció a polcra leemelve azonnal kikeverhető
- Víztaszító, vízlepergető
- Könnyen tisztítható
- Kül- és beltérben is alkalmazható
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Lábazati hőszigetelő rendszeren is használható



A Decorol gyárilag készre kevert és helyszínen kikeverhető változatban is elérhető, vizes műgyanta diszperzió kötőanyagú, kül-és beltérben is alkalmazható, dekoratív vékonyvakolat. A 60 ajánlott színösszetétel a 14 alapszínből keverhető ki a színek között tartozó 5-5 adag meghatározott színű kavicsnak a kötőanyaghoz történő hozzáadásával.

Alkalmazások:

Kiválóan használható erősebben igénybe vett falfelületek, elsősorban lábazatok, lépcsőházak, folyosók és más beltéri falak dekoratív, mégis ellenálló bevonattal való díszítésére. Az egyes színek egymás mellett, egymást kiegészítve is felhasználhatóak.

Kiemelt alkalmazások:

- Családi házak lábazati bevonataként
- Lábazati hőszigetelő rendszer bevonataként
- Közületek vagy nagy forgalmú épületekben (iskolákban, kórházakban stb.)
- Erősen igénybe vett beltéri felületek dekoratív védőbevonataként

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 3,8 kg/m ²
páraáteresztő képesség:	V1-es osztály (Sd < 0,14 m) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W3-as osztály (W ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}) (EN 15824:2017)
száradási idő:	12 óra
csomagolás:	15 kg (4,05 kg kötőanyag + 5 adag színezett kavicsgranulátum)
tárolás:	Hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Összetevőnként külön-külön csomagolva, jól lezárt vödörben a kötőanyag gyártási idejétől számított 12 hónapig, míg bekevert állapotban a bekeverés idejétől számított 6 hónapig felhasználható.
kötőanyag:	műanyag disperzió

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A Decorol lábazati és díszítő vakolatot vakolt fal- vagy sima betonfelületekre hordhatjuk fel. Az alapfelület legyen száraz, megfelelő szilárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes. Az előkészítő javításokat lehetőleg cementkötésű anyaggal végezzük el. A málló-, penészes, vagy tapétaragasztó maradványos festék- vagy vakolatrészeket teljesen el kell távolítani. Alapozásra használjunk Putzgrund vakolatalapozót.

Feldolgozás: A DECOROL kétféle módon kerül kereskedelmi forgalomba. Egyrészt a szokásos 15 kg-os vödörös kiserelésben készre kevert állapotban, másrészt szintén 15 kg-os kiserelésben de komponensekre bontva és egybecsomagolva. Utóbbi esetben a 4,05 kg kötőanyag és az 5 adag (összesen 11,1kg) színezett kavicsgranulátum a bedolgozás helyszínén kerül összeöntésre és bekeverésre. Mindkét esetben közvetlenül a felhordás előtt alaposan keverjük fel a vödörben lévő anyagot, és a szemcenyagság kétszeres vastagságában rozsdamentes simítóval hordjuk fel.

Rövid ideig történő várakozás után simítsuk el egyenletesen. A megfelelő struktúra kialakítása érdekében ne simítsuk túl sokáig a díszítővakolatot. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, fagyban, vagy erős szélben, mert ilyen feltételek között a felhordási és száradási idő alatt repedések keletkezhetnek. A frissen felhordott vakolatot a csapóesőtől védeni kell. Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel mossuk el.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy termék színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően erre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcsok

Alapozás: Putzgrund vakolatalapozó

Lábazati hőszigetelés: ThermoSystem SHIELD lábazati hőszigetelő rendszer

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

DECOROL BEDOLGOZÁSI ÜTEMEI ÉS IDŐTERVE:



1. Alapozás Putzgrund vakolatalapozóval



2. Öntse a kötőanyag zacskó teljes tartalmát a vödörbe



3. Öntse az 5 granulátum zacskó teljes tartalmát a kötőanyaghoz



4. Keverje meg max. 600 / perc fordulattal



5. Rozsdamentes simítóval hordja fel

Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra

Anyagkeverés

1-5 perc

Műveleti idő: 5-20 perc

Száradás*: 12 óra

védelem: kb. 1 nap

*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

COLOR
system